

FICHE TECHNIQUE

NYL

DESIGNATION

EBOUT DE SERINGUE NYL – POLYMALIDE

PROPRIETES :

- Membrane hydrophile
- Bonne résistance mécanique et forte absorption
- Débit d'eau:
 - 46 ml/min/cm² (0.45 µm)
 - 8.5 ml/min/cm² (0.2 µm)
- Point de bulle :
 - 220 kPa (0.45 µm)
 - 340 kPa (0.2 µm)
- Résistance contre la plupart des solvants organiques et liquides alcalins
- Stabilité chimique : pH 3-14