

Tableau comparatif filtre papier standard

Référence	Papier filtre de base, lisse, à filtration moyenne pour applications générales, économique.					
600	Poids (g/m ²)DIN 53104	Épaisseur (mm)	Porosité (µm)	Vitesse (sec) DIN 53137	Résistance à l'éclatement (kg/cm ²)	// Whatman : 93
	64	0.15	10-20	50	1.45	
601	Papier filtre qualitatif à filtration rapide d'usage polyvalent.					// Whatman :1
	Poids (g/m ²)DIN 53104	Épaisseur (mm)	Porosité (µm)	Vitesse (sec) DIN 53137	Résistance à l'éclatement (kg/cm ²)	
	73	0.16	5-13	88	1.95	
122	Papier filtre d'aspect lisse, à filtration très rapide pour des applications variées.					// Whatman : 114
	Poids (g/m ²)DIN 53104	Épaisseur (mm)	Porosité (µm)	Vitesse (sec) DIN 53137	Résistance à l'éclatement (kg/cm ²)	
	73	0.17	17-30	22	1.25	
603	Papier filtre mince de 60 g/m ² à filtration rapide.					// Whatman : I
	Poids (g/m ²)DIN 53104	Épaisseur (mm)	Porosité (µm)	Vitesse (sec) DIN 53137	Résistance à l'éclatement (kg/cm ²)	
	60	0.14	36-65	25	1.05	
304	Papier filtre d'aspect crêpé à filtration très rapide.					// Whatman : 113
	Poids (g/m ²)DIN 53104	Épaisseur (mm)	Porosité (µm)	Vitesse (sec) DIN 53137	Résistance à l'éclatement (kg/cm ²)	
	120	0.35	40	11	0.75	
607	Papier filtre mince de 50 g/m ² à filtration rapide.					// Whatman : I
	Poids (g/m ²)DIN 53104	Épaisseur (mm)	Porosité (µm)	Vitesse (sec) DIN 53137	Résistance à l'éclatement (kg/cm ²)	
	50	0.12	17-30	22	0.25	

